








## DERAY® - PBF

-55 do +105 °C

elastická smršťovací hadička  
z modifikovaného polyethylénu -  
- síťovaná třída izolace  
A (VDE 0530)

DERAY- PBF - smršťovací hadička s velmi dobrými  
mechanickými, elektrickými a optickými vlastnostmi,  
dostupná ve velké škále barev.

Rozměr v coulech	Ø před smrštěním min. (mm)	Ø po smrštění max. (mm)	Tloušťka stěny před smrštěním (mm)	Tloušťka stěny po smrštění (mm)	Balení		
					počet ks a 1,22 m v balení	počet m v cívce	počet m v cívce
1/16	1,6	0,8	0,20	0,40	50	150	400
3/32	2,4	1,2	0,25	0,50	50	150	400
1/8	3,2	1,6	0,25	0,50	50	100	400
3/16	4,8	2,4	0,25	0,50	50	100	300
1/4	6,4	3,2	0,30	0,60	50	100	300
3/8	9,5	4,8	0,30	0,60	50		150
1/2	12,7	6,4	0,30	0,60	50		100
3/4	19,0	9,5	0,40	0,80	50		50
1	25,4	12,7	0,45	0,90	50		50
1 1/2	38,0	19,0	0,50	1,00			50
2 *	51,0	25,4	0,55	1,10			50
3 *	76,0	38,0	0,65	1,30			25
4 *	102,0	51,0	0,70	1,40			25



Standardní barvy							
0 = černá	2 = červená	4 = žlutá	5 = zelená	6 = modrá	9 = bílá	99 = transp.	Ž / Z

### Technické údaje:

Tepelné stárnutí 168h při 150 °C

Termický šok 4h při 200 °C

Pružnost tepelná -50 °C

Hořlavost

Odolnost na korozi

Odolnost v kontaktu s mědi

Odolnost na chemikálie

Nasákavost

Odolnost proti plísním

Odolnost vůči UV záření

Dielektrická odolnost

Pracovní odpor

Dielektrická tvrdost

beze změn

beze změn

beze změn

samozhášecí / 15 sek.

beze změn

velmi dobrá

dobrá - norma DSG

0,5 %

velmi dobrá

velmi dobrá

20kV/mm

10<sup>11</sup> Ω x cm

2,2



## Klauke z. Nitsch s.r.o.

Klauke • GREENLEE • JOKARI • DSG • SES Elektromaterial • FRIEDRICH • DYMO • Brother

Výhradní obchodně technické zastoupení

Pujmanové 1220  
140 00 Praha 4-Pankrác

e-mail: [klauke@klauke.cz](mailto:klauke@klauke.cz)

[www.klauke.cz](http://www.klauke.cz)

tel.: +420 261 213 219, 261 213 220

fax: +420 261 213 218, 261 213 252